

POLYESTEROVÁ VYZTUŽUJÍCÍ TKANINA

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD

- Vysoká pevnost
- Dobrá průtažnost

INFORMACE O VÝROBKU

Popis

REPOMA® Fabric je vynikající vyztužující tkanina s výraznými přednostmi oproti sklolaminátovým a jiným organickým tkaninám.

Použití

REPOMA® Fabric se používá jako vyztužující tkanina pro opravy a jako zesílení střešního systému Repoma®, systému Vulkem® Quick pro balkóny, terasy a systém Duracon®.

Poznámky

REPOMA® Fabric musí být suchá za všech okolností.

Balení

Role, 0,15 m x 91,5 m,
Role, 1,02 m x 98,8 m.

Barva: bílá.

TECHNICKÉ INFORMACE

| | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|
| Hmotnost na 1 m ² : | 100 g | |
| Tažný odpor: | 23 kg | ASTM-D 1682 |
| Průtažnost v %: | 65% | |
| Odolnost proti protažení: | 7,25 kg | ASTM-D 1117 |
| Mez přetržení: | 80 kg | ASTM-D 3786 |
| Odolnost proti povětrnostním vlivům: | výborná | |

Důležité: Vždy pokládejte stranu tkaniny s vystupujícími vlákny směrem dolů.

NÁVOD K POUŽITÍ

Pro opravu bublin na střeších:

Rozřízněte všechny bubliny na střeše. Očistěte suchý podklad a odstraňte kamínky, nečistoty a prach. Rozbalte REPOMA® Fabric a odřízněte kus 10x větší než je opravovaná plocha.

Aplikujte REPOMA® Systém (viz technické listy, skladby a montážní návod systému REPOMA®).

Pro vyztužení střešní hydroizolace:

Použití tkaniny

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Stará asfaltová lepenka | Celkové vyztužení tkaninou |
| Modifikovaný bitumen | Celkové vyztužení tkaninou |
| Podklad na cementovém základu /beton | Lokální vyztužení tkaninou |
| Na kov | Lokální vyztužení tkaninou |
| Na dřevo | Spáry a lokální vyztužení tkaninou |
| Izolace z minerální vlny | Celkové vyztužení tkaninou |
| Na polyesterové vrstvy | Lokální vyztužení tkaninou |
| Na PVC fólie | Celkové vyztužení tkaninou |

Na balkony:

REPOMA® Fabric se hlavně využívá s membránou Vulkem® Quick Thix na styku vodorovných a svislých konstrukcí (viz technické listy, skladby a montážní návod systému Vulkem® Quick).

Pokyny pro aplikaci tkaniny v systémech čerstvý do čerstvého (např. vyztužení střešního systému REPOMA®):

Způsob pokládky tkaniny je důležitý pro zamezení oddělení vrstev nebo problémů s bublinami v souvislosti s teplotnou roztažností a smrštitostí materiálů. Cílem aplikace v systémech čerstvý do čerstvého je přesycení tkaniny nejen po obou jejích stranách, ale i prostřednictvím mikroskopických vpichů vzniklých prošíváním tkaniny.

Pro dosažení tohoto přesycení vždy postupujte dle následujících pokynů.

- Aplikujte 1,2 kg/m² membrány s přesahem min. 5 cm kolem tkaniny. Množství membrány potřebné k vyplnění trhlin není započítáno. Reálná spotřeba závisí na hloubce, šířce a délce trhlin.
- U rolí 1,02 x 98,8 m nechte tkaninu v rolích a neodřezávejte ji dopředu.
- Pokládejte prošívanou tkaninu ihned do čerstvé, nezavdlé membrány. Použijte roli samotnou pro odbalení tkaniny tak, že jeden montážník tkaninu pevně drží na straně jedné a druhý tkaninu postupně odbaluje a zatlačuje do čerstvé membrány, přičemž dohlíží,

aby membrána přesýtila tkaninu a prostoupila skrz vpichy vzniklé prošíváním.

- Tkaninu a membránu vyrovnejte a uhladte pomocí malířských válečků a zároveň zajistěte odstranění všech vln a vzduchových bublin.
- Když membrána prostoupí skrz tkaninu, je to signál pro přikročení k dalšímu kroku, což je aplikace horní vrstvy membrány na již položenou tkaninu v dostatečném množství. Z důvodu rychlého tuhnutí systému je nutné zároveň přikročit k dalšímu nanášení spodní vrstvy membrány na podklad a k pokračování v odbalování tkaniny.
- Při aplikaci horní vrstvy rovnou nalijte dostatečné množství membrány (1,6 kg/m²) na již položenou tkaninu a na ještě čerstvou membránu pod ní, následně rozprostřete membránu pomocí malířského válečku s přesahem min. 5 cm kolem tkaniny po obvodu.
- Ponechte membránu zcela vyzrát.
- Aplikujte barevný vrchní lak.

Skladování

Skladujte v suchých podmínkách.

Skladovatelnost

Minimálně 2 roky.

OCHRANA ZDRAVÍ a BEZPEČNOST PRÁCE

Nerelevantní

TECHNICKÉ SLUŽBY

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz.

ZÁRUKA

Skupina RPM Belgium Group poskytuje takovou záruku na zboží, že veškeré výrobky budou bez vad a že vymění prokazatelně vadné materiály, avšak neposkytuje záruku na barevnost.

Informace a doporučení zde uvedené jsou považovány skupinou RPM Belgium Group za přesné a spolehlivé.

Informace obsažené v tomto technickém listě plně nahrazují všechna předchozí data týkající se tohoto produktu a jeho aplikace. Pokyny k použití a technické údaje týkající se našich produktů jsou pouze orientační. Kupující je zodpovědný za aplikaci těchto produktů, a to i ve vztahu k třetím osobám.