

# SANITILE® ILT SYSTEM

---

**SANITILE® ILT SYSTÉM PRO VYTVOŘENÍ HLADKÉHO, LESKLÉHO A MIMOŘÁDNĚ TVRDÉHO POVRCHU STĚN Z BETONOVÝCH BLOKŮ, CIHEL, OMÍTEK A SÁDROKARTONU.**

## INFORMACE O VÝROBKU

### Popis

Sanitile® ILT System je vyrovnávací malta pod nátěrový systém Sanitile®.

### Použití

Sanitile® ILT System se používá na všechny druhy stěn a stropů, kde je nutno před hygienickým nátěrem SANITILE® povrch vyrovnat a sjednotit (např. stěny z betonových prolévaných tváric, nerovné cihelné zdivo apod.).

### Balení

Sanitile® ILT System se dodává ve formě kompletních jednotek.

Každá jednotka se skládá:

- 1 nádoba s 23 l Sanitile® ILT Liquid
- 3 pytle po 40 kg Sanitile® ILT Composite

Jedno balení stačí na 75 až 100 m<sup>2</sup> v závislosti na nerovnosti pokladu.

## NÁVOD K POUŽITÍ

### Příprava podkladu

Povrch by měl být zbaven barvy, volných částic a jiných nečistot, jako jsou oleje, tuky a jiné. Znečišťující látky se odstraní detergenty a povrch se důkladně opláchně vodou. Před aplikací Sanitile® ILT Systém je nutné povrch navlhčit (nemá být mokrá). Minimální teplota povrchu pro aplikaci Sanitile® ILT System je 10°C.

### Mísení

Sanitile® ILT System se připravuje smícháním 8 l Sanitile® ILT Liquid s jedním balením Sanitile® ILT Composite. Při přípravě malty v 20 l nádobě se použijí 4 l tekuté složky a 20 kg kompozitu. V případě potřeby přidejte ještě 0,5 l

vody. Směs vyrobená z tohoto množství má objem cca 10 l malty a stačí na 12 m<sup>2</sup>. Sanitile® ILT Liquid nalejte do nádoby, kterou předtím navlhčete. Postupně přidávejte Sanitile® ILT Composite a pokračujte v míchání 4 až 5 min., dokud nezískáte homogenní smetanovou směs. Vyčkejte 3 až 4 min., pokud směs zhoustne, přidejte další vodu (max. 0,5 l).

Doba zpracovatelnosti směsi je 1 až 2 hod. Když směs znovu zhoustne, je nutné ji znovu promíchat. Běžně se vyžaduje snižovat viskozitu, nebo se přidá další Sanitile® ILT Liquid (nepřidávejte vodu).

### Nanášení

Navlhčete povrch (nemá být mokrá). Maltu nanášejte rovnoměrně použitím tvrdého štětce na plochu 1 m<sup>2</sup>. Přebytečný materiál odstraňte gumovou stěrkou. Stěrkou pohybujte směrem nahoru pod úhlem 45°, současně se vyplňují všechny trhliny. Vyrovnajte spáry kouskem tvrdé gumy, nebo vlhkým štětcem na malování.

Sanitile® Base se může aplikovat 72 hod. po nanesení Sanitile® ILT System.

### Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +4°C - +20°C v původním neporušeném obalu 1 rok při dodržení doporučení pro skladování. Chraňte před přímým sluncem a mrazem.

## OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bezpečnostních listech

## TECHNICKÝ SERVIS

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., [www.tecons.cz](http://www.tecons.cz).

## ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že nahradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvedenými firmami považovány za přesné a spolehlivé.

---



[www.tecons.cz](http://www.tecons.cz)

TECONS, spol. s r.o.  
Ovesná 4  
109 00 Praha 10  
+420 736 630 201  
[kovalak@tecons.cz](mailto:kovalak@tecons.cz)