

VULKEM® QUICK COLOURED TOPCOAT

BAREVNÝ VRCHNÍ NÁTĚR PRO SYSTÉMY VULKEM® QUICK BALCONY: SYSTÉM JEDNOBAREVNÝ NEBO S BAREVNÝMI VLOČKAMI

PŘEHLED HLAVNÍCH VÝHOD

- Snadno se nanáší.
- Je zvýšena pružnost (elastifikován).
- Krátká doba polymerizace.
- Odolnost proti vlivům povětrnosti.
- K dostání v různých barvách.

INFORMACE O VÝROBKU

Popis

VULKEM® Quick Coloured Topcoat je nízkoviskózní, dvousložková reaktivní pryskyřice se zvýšenou pružností a s odolností proti ultrafialovému záření na bázi methylmethakrylátu (MMA). Pro vyvolání polymerizace se pouze přidá katalyzátor Vulkem® Quick Catalyst.

Použití

VULKEM® Quick Coloured Topcoat se používá jako barevný vrchní nátěr pro systémy VULKEM® Quick Balkony jednobarevný nebo s barevnými vločkami.

Balení

Kovové kbelky po 20 kg.

TECHNICKÉ INFORMACE

Technické charakteristiky (tekutý stav)

Viskozita, 25°C:	200 – 240 mPa*s	DIN 53214
Hustota, 25°C:	1,29 g/cm ³	DIN 51757
Zpracovatelnost při 20°C:	cca 15 min.	
Doba polymerizace při 20°C:	cca 60 min.	
Další nátěr po:	cca 90 min.	
Bod vzplanutí:	+ 11,5°C	ISO 1516
Barva (přibližně RAL):	1015, 7035, 7040, 9010	

Další barvy na vyžádání.

Technické charakteristiky (po vytvrzení)

Pevnost v tahu:	7,9 N/mm ²	DIN 53455
Prodloužení:	110 %	DIN 53455
Youngův model pružnosti:	270 N/mm ²	DIN 53457

Mějte laskavě na paměti, že objektivní srovnání s jinými údaji je možné pouze pokud jsou normy a parametry shodné.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava podkladu

Povrch VULKEM® Quick Membrane, který se bude natírat, musí být suchý a zbavený prachu a mastnoty.

Mísení

Před použitím musí být VULKEM® Quick Coloured Topcoat promíchán tak, aby se dosáhlo rovnoměrného rozptýlení parafínu.

S ohledem na krátkou dobu polymerace vždy smíchejte menší množství VULKEM® Quick Coloured Topcoat s vhodným množstvím katalyzátoru.

Objem katalyzované dávky závisí na skutečné velikosti plochy a podmínkách aplikace, přičemž množství katalyzátoru závisí na okolní teplotě.

Tabulka množství katalyzátoru pro dávku 10 litrů VULKEM® Quick Coloured Topcoat:

při 30°C 80 g nebo 120ml katalyzátoru
při 20°C 100 g nebo 150 ml katalyzátoru
při 10°C 200 g nebo 300 ml katalyzátoru
při 0°C 300 g nebo 450 ml katalyzátoru
při -10°C 500 g nebo 750 ml katalyzátoru.

Nanášení

Okamžitě po přidání katalyzátoru a po smíchání se nalije barevný vrchní nátěr na VULKEM® Quick Membrane v pruzích a rozetře se pomocí gumové stěrky nebo natíracího válečku.

Spotřeba

Spotřeba přibližně 0,5 až 0,7 kg/m² v závislosti na systému (jednobarevný nebo s barevnými vločkami).

Skladování

Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě +15°C až +20°C v původním neporušeném obalu 6 měsíců při dodržení doporučení pro skladování. Chraňte před přímým sluncem a mrazem.

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz

VULKEM® QUICK COLOURED TOPCOAT

OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

PRÁCE

Dodržujte technické informace a údaje uvedené v bezpečnostních listech

TECHNICKÝ SERVIS

Kontaktujte TECONS spol. s r.o., www.tecons.cz.

ZÁRUKA

Firmy RPM/Belgium N.V., Alteco Technik GmbH ručí za to, že veškeré zboží je prosto jakýchkoli závad a že nahradí materiály, u nichž se prokáže, že jsou vadné. Zde uvedené informace a doporučení jsou výše uvedenými firmami považovány za přesné a spolehlivé.

TECONS

www.tecons.cz

TECONS, spol. s r.o.
Ovesná 4
109 00 Praha 10
+420 736 630 201
kovalak@tecons.cz